

سیل سیلیکونی (AW800)

سیل سیلیکونی محصولی است که (بدون ایجاد تغییر در ظاهر سفالی) برای پوشش و مقاوم نمودن سطح طراحی شده است. سیل سیلیکونی در حالیکه یک پوشش مقاوم و ضد آب ایجاد می کند ولی در صورت وجود بخار آب در داخل سطح، اجازه تبخیر آنرا می دهد و ایجاد طبله نمی نماید. اجرای آنرا علاوه بر سطوح ذکر شده فوق جهت پوشش نمودن شیارهای بندکشی شده نیز توصیه داریم.

موارد مصرف:

جهت مصرف بر روی موارد ذیل توصیه می شود:

- نمای آجری
- سطوح سیمانی یا بتونی
- سنگ

همچنین جهت مصرف در سطح داخلی و خارجی مناسب می باشد.

روش اجرا:

- بمنظور انتخاب روش تهیه در مصرف و نحوه استفاده از این محصول ابتدا سطح کوچکی را بمنظور آزمایش انتخاب کنید و مواد را طبق دستورالعمل استفاده کنید و آنرا بمدت ۲۴ ساعت کنترل کنید.
- سطوح باید تمیز، خشک و بدون سیلر و یا پوشش دیگری باشد.
 - با استفاده از اسفنج متراکم، قلم مو، اسپری ۱ تا ۳ بار سطح را پوشش دهید. دقت نمایید این عمل بگونه ای انجام شود تا مواد روی سطح شره نکند.

پوشش:

- هر لیتر محصول سطحی معادل ۷ الی ۱۵ متر مربع را پوشش می دهد، این میزان تفاوت به صاف بودن و جذب آن سطح، درجه حرارت، رطوبت و روش مصرف بستگی دارد.

زمان نگهداری:

- بین هر اجرا حداقل ۱ ساعت فرصت دهید تا سطح خشک شود.
- سطوح پس از ۲ ساعت قابل استفاده می باشد.
- سطح را حداقل ۱۲ ساعت خشک نگهدارید.
- زمان، جهت نگهداری کامل ۲۴ ساعت می باشد.
- پس از مدت زمان خشک شدن اولیه آب روی سطح بریزید تا مطمئن شوید که کاملاً سیل شده است، چنانچه نفوذی مشاهده گردید. یک قشر دیگر اجرا شود.
- دو ساعت بعد مجدداً تست کنید.

تذکر:

- مراحل اجرا در دمای ۱۰ الی ۲۷ درجه سانتیگراد اجرا گردد.
- این پوشش فقط بر روی سطوح پیشنهاد شده قابل اجرا می باشد.

نگهداری و مراقبت:

- درب ظرف را پس از استفاده ببندید.
- در سایه و در ظرف اصلی نگهداری شود.

